

تأثير بعض عوامل التركيب البنائي على خواص الأداء الوظيفي لأقمشة الملابس الرياضية

شيماء أحمد محمد أحمد *

مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة بني سويف ، مصر

Submit Date: 2022-02-08 21:29:08 | Revise Date: 2022-04-26 09:13:35 | Accept Date: 2022-05-06 09:27:49

DOI: 10.21608/jdsaa.2022.120865.1157

ملخص البحث:-

الكلمات المفتاحية:-
التركيب البنائي ، أقمشة الملابس الرياضية ، خواص طبيعیه ، خواص ميكانيكيه .

تعد أقمشة الملابس الرياضية أحد الأنواع الهامه من الأقمشه والتي تتطلب الإهتمام والدقه فى مواصفاتها وتركيبها البنائي لتقابل الأداء الوظيفي والجمالي للمنتج النهائي ، فالملبس الرياضي على درجه عاليه من التأثير على معدل أداء الرياضيين بما يحققه من الإحساس بالراحه ، فعاده تستخدم الملابس الرياضييه فى حاله الرطبه أى خلال بذل مجهود مما ينتج عنه العرق ولا بد ان تتسم بقابليتها العاليه لإمتصاص العرق وكذلك قدرتها على التنفيس breathability اى نفاذيتها العاليه للهواء وإنتقال الرطوبه لتشعر مرتديها بالراحه أثناء ممارسته للرياضه . ويهدف البحث لدراسة المواصفات الخاصه بأقمشه الملابس الرياضييه من خلال : تحديد أفضل خامه للأقمشه المنتجه ودراسة المتطلبات الأساسيه لأقمشه الملابس الرياضييه . حيث تم إنتاج 16 عينه للبحث طبقاً للمتغيرات الموضوعه لإختبار تأثيرها على خواص العينات وهى : أولاً الخامه ونمره الخيط : (قطن /130، بوليستر ميكروفيبير 1/150 ، بوليستر رينوفا 1/160، وخليط قطن و ميكروفيبير و رينوفا) ، ثانياً الأسلوب التنفيذى : حيث تم إنتاج العينات على ماكينات تريكو اللحمة بإختلاف التركيب (دربي 2/4 ، جيرسيه 1/1 ، ريب 1/1 ، إنترلوك) ، على أن تكون العينات بكل تركيب منفذه بالأربع خامات على النحو التالى : قطن 100% من نمره 1/30 إنجليزى ، ميكروفيبير 100% من نمره 1/150 دنير ، رينوفا 100% من نمره 1/160 دنير ، مخلوط 40% قطن + 30% ميكروفيبير + 30% رينوفا . وقد تم إجراء الإختبارات على العينات المنفذه لمعرفة مدى قدرتها على تحقيق أنسب الخواص الأدائيه : وزن المتر المربع ، مقاومه التآكل ، نفاذية الهواء ، الإستطاله ، إنتقال الرطوبه ، الإنكماش ، سرعة جفاف العينات ، ثم تم مناقشه النتائج وتحليلها إحصائياً لتحديد العينه التى تعطى أفضل مستوى للأداء الوظيفى ، ويتضح من الدراسه أن العينتين الأنترلوك بوليستر ميكروفيبير و الرينوفا أعطت أفضل نتائج .

مشكلة البحث:

1. قلة المواصفات الخاصة بأقمشة الملابس الرياضية حيث لازالت تحتاج لدراسات علمية.
2. الحاجة إلى تحسين الخواص الوظيفية والأدائية لأقمشة الملابس الرياضية بهدف تحسين أداء هذه الأقمشة وزيادة خواص الإحساس بالراحة لمرتدي هذه الملابس من الرياضيين .

أهمية البحث:

1. الإستفادة من الخواص الوظيفية لخيوط الميكروفيبر و خيوط الريفونفا في تحسين خواص الأداء و خواص الإحساس بالراحة بأقمشة الملابس الرياضية .
2. دراسة المواصفات الخاصة بأقمشة الملابس الرياضية من خلال تحديد : أفضل خامه ، أفضل مواصفه تنفيذيه وبنائيه لهذه الأقمشة ، دراسة المتطلبات الأساسية لهذه الأقمشة .
3. توظيف البحث العلمي في تطوير صناعة المنسوجات .
4. إنتاج أقمشة ملابس رياضية ذات خواص جديدة لتوسيع قاعدة المنافسه والتسويق لها وإمكانية تسويقها إقليمياً وعالمياً .

هدف البحث : تحسين خواص أقمشة الملابس الرياضية باستخدام ألياف الميكروفيبر والريفونفا بهدف تحسين أداء هذه الأقمشة وزيادة خواص الإحساس بالراحة لمرتدي هذه الملابس من الرياضيين .

فروض البحث: يفترض أن :

1. إستخدام خيوط الميكروفيبر يحسن من أداء أقمشة الملابس الرياضية.
2. إستخدام خيوط الميكروفيبر يحسن من خواص الإحساس بالراحة بأقمشة الملابس الرياضية .
3. إستخدام خيوط الريفونفا يحسن من أداء أقمشة الملابس الرياضية .
4. إستخدام خيوط الريفونفا يحسن من خواص الإحساس بالراحة بأقمشة الملابس الرياضية .
5. الوصول إلى أفضل خواص للأداء الوظيفي لأقمشة الملابس الرياضية يمكن من الوصول لراحة مستخدميهما

منهجية البحث: يتبع البحث المنهج التجريبي التحليلي.

حدود البحث :

- العينة البحثية (١٦ عينة للبحث حيث تم إنتاج العينات على ماكينات تريكو اللحمه باختلاف التركيب (دربي ٤/٢ ، جيرسيه ١/١ ، ريب ١/١ ، إنترلوك) ، ٤ عينات لكل تركيب باختلاف الخامات الموضحة .
- الخامات المستخدمه (قطن ١٠٠٪ من نمرة ٣٠/١ إنجليزى ، بولستر ميكروفيبر ١٠٠٪ من نمرة ١٥٠/١ دنير (٢٨٨ شعيره بالمقطع العرضي) ، بولستر رينونفا ١٠٠٪ من نمرة ١٦٠/١ دنير ، مخلوط ٤٠٪ قطن + ٣٠٪ بولستر ميكروفيبر + ٣٠٪ بولستر رينونفا) .
- أجهزه القياس للاختبارات المعملية (وزن المتر المربع للأقمشة ، مقاومة الأقمشة للتآكل ، نفاذية الأقمشة للهواء ، نسبة الإستطاله فى إتجاهين الرأسى والأفقى ، إنتقال الرطوبه فى الإتجاهين الرأسى والأفقى ، نسبة الإنكماش فى الإتجاهين الرأسى والأفقى ، سرعة جفاف العينات) .

المقدمة :

حيث أظهرت دراسة استطلاعيه لأراء الأشخاص المنتمين للمجال الرياضى فيما يخص استخدام الملابس الرياضيه الوظيفيه أن : ٦٦ ٪ من الفريق الطبى و ٦٠ ٪ من المدربين يقترحون ويدعمون الملابس الوظيفيه أثناء التدريب و ٧٤ ٪ من الرياضيين يتبعون تلك النصيحه وهم على يقين تام بأهميتها ، ٦٦ ٪ من الفريق الطبى و ٤٠ ٪ من المدربين و ٤٤ ٪ من الرياضيين الأولمبيين يعتقدون أن الملابس الوظيفيه لها تأثير إيجابى على عملية تنظيم التبادل الحرارى ، ٥٤ ٪ من الفريق الطبى و ٤٧ ٪ من الرياضيين الأولمبيين يتطلعون لمزيد من جهد الباحثين لتحقيق الأداء المرتفع من قبل الملابس الرياضيه الوظيفي (جاد ، ٢٠١٧) .

الإطار النظرى للبحث :

- هناك بعض المواصفات الفنيه الخاصه بالملابس الرياضيه والتي تتماشى مع صحة الرياضيين والوقايه من الإصابات الرياضيه وهى وزن الملابس : يجب أن تكون الملابس الرياضيه ذات وزن خفيف حتى لا تمثل عبئاً على الرياضى خاصه عندما يتعلق أداء الرياضى بحركات تتطلب السرعة الحركيه والدقه فى الأداء وإستهلاك كميات كبيره من الطاقه كإحدى متطلبات الأداء فى الأنشطة الرياضيه ، حيث يعتمد وزن الملابس على كثافة الخيوط المستخدمه وكمية الشعيرات فى المقطع العرضى للخيوط وعدد أمتار القماش المصنوع منه الملابس (محمد ، ٢٠٠٨) .
- ضبط مقاسات الملابس الرياضيه : يجب أن تفصل الملابس الرياضيه بحيث تسمح للجسم بحرية وسهولة الحركه ودون إعاقه فلا يجب أن تكون ضيقه حتى لا تعوق التنفس أو الدوره الدمويه أو الهضم ، فعدم مراعاة ذلك أيضاً يؤدي لسوء تهوية الجسم وتعيق عملية تبخر العرق من فوق سطح الجلد وصعوبة الإنتقال الحرارى وتخليص الجسم من الحراره الزائده مما يعيق أداء الرياضى وقد يسبب حدوث الإصابات (Soundri , S. G. M. & Kavitha , S et al . ٢٠١٥) .
- المرونه : فعندما يتحرك الإنسان فإن جلده يتمدد وينكمش ويتغير شكل العضله المستخدمه فى الحركه لذلك لايد أن يتمتع القماش بالمرونه الكافيه التى تسمح له بالتمدد والإنكماش مع حركة الجسم (جاد ، ٢٠٠٨) .
- الإستطاله : قدرة القماش على التمدد قبل حدوث القطع نتيجة لوقوع قوة شد ولذلك تعمل الإستطاله على عدم إعاقة الحركه لدى المرتدى مع مراعاة بالنسبه للملابس الرياضيه تحتاج لقيمة أستطاله ما بين ٢٠ : ٣٥ ٪ (زكى ، ١٩٩٧) .
- لون الملابس الرياضيه : الملابس الرياضيه ذات الألوان الفاتحه أو البيضاء اللون أكثر ملائمه للإستخدام فى المجال الرياضى وذلك لعكسها لأشعة الشمس كما أن لها تأثير جيد بالنسبه للرؤيه (http://www.Indiantextilejournal.com , ٢٠٢١) .

ترتبط عملية المحافظه على جسم الرياضى من التأثيرات الضاره الموجوده فى البيئه الخارجيه بدرجه كبيره على الخامات المصنوع منها أقمشة هذه الملابس وكذلك نوع الخامات التى تحاك بها وعادةً تستخدم العديد من الخامات المختلفه بدايةً من الخامات الطبيعيه إلى الألياف الصناعيه وأخيراً الألياف الذكيه وتؤثر الخامات المستخدمه

أدق من ألياف الصوف ٤ مرات ، و ٣ مرات من ألياف القطن ، ومرتين من الحرير ، ومره واحده أدق من شعرة الإنسان . وفى السنوات الأخيرة زاد الإستهلاك العالمى من ألياف الميكروفيفر المنتجة من البولي إستر (تتحصر دقتها بين ٠,٣ : ١ دنير) والبولي أميد (تتحصر دقتها بين ٠,٦ : ١,٢ دنير) لتستخدم فى النسيج وتريكو السداء فى صناعة الملابس العادية والملابس الرياضيه والملابس الوظيفيه ، تحتل خيوط وألياف البولي أستر فائقة الدقه (الميكروفيفر) النصيب الأكبر من حصة السوق من هذا النوع إذا ما قورنت بالألياف والخيوط الصناعيه الأخرى حيث تتميز بسرعة نقل الحرارة وسرعة تبخير العرق من الجلد إلى القماش .

خواص أقمشة الميكروفيفر : تغطيه عاليه ، النعومه ، سهوله العناية ، كثافه نوعيه منخفضه ، الإنسداليه ، الثبات العالى للأبعاد ، درجه تويرير منخفضه ، مقاومه التجعد ، مقاومه الإنكماش ، زيادة العمر الإفتراضى ، مقاومه للبكتريا ، الثبات العالى للأبعاد ، الإحساس بالراحه عند الإرتداء ، الثبات العالى للصبغه ، القدره على التنفيس حتى مع التغطيه العاليه ، مقاومه لنفاذيه الماء (عازل جيد ضد الرياح والأمطار) (S.k. & Gujar, P.D et al , Chinta, ٢٠١٣) .

ألياف البوليستر ميكروفيفر : يستخدم البوليستر فى كثير من المجالات نظراً لمتانته الجيده وإنخفاض تكلفته حيث يتميز :

- كثافته النوعيه حوالى ١,٢٢ : ١,٣٨ جم / سم^٣
- إستطاله شعيراته تتراوح بين ٢٥ : ٣٠ ٪ عند القطع .
- إمتصاص الرطوبه تبلغ نحو ٤ : ٨ ٪ .
- درجه الحرارة: يمكن أن يتحمل حتى درجه ١٢٠ : ١٥٠ مئوية أما عند التعرض لأكثر من درجه ١٥٠ مئوية فإنه يبدأ فى فقد قوته تدريجياً .
- تأثير المواد الكيميائيه : يتحمل الأحماض المخففه والمركزه فى درجات الحرارة العاديه ، أما الأحماض المخففه تؤثر عليه بعد تعرضه لها لعدة أيام فى حالة الغليان ، بينما تؤثر عليه الاحماض المركزه فى حاله الغليان فور تعرضه لها ، كما أنه مقاوم جيد لغالبية المذيبات العضويه .
- مقاوم لاشعة الشمس بشكل جيد بينما تتسبب فى ضعف أليافه إذا تعرض للشمس بشكل مباشر ولفترات طويله .
- جميع الحشرات والكانتات الدقيقه ليس لها تأثير ضار على شعيرات البوليستر (Liu , X et al . ٢٠١١) .

ألياف الرينوفا :

إحدى أنواع خيوط البوليستر وتتميز بأنها شبيهة الصوف ، تعتمد على الخلط بين بوليمرات مختلفه وعادةً تستخدم تلك الخامه فى ملابس السيدات كمعاطف لما تتمتع به من خواص إستخداميه جيده مثل النعومه والإنسداليه والتحكم فى درجه المعان والعمق اللوني والملمس الجاف ومقاومة الإجهادات . (Das, B et al . ٢٠٠٨) .

خواص ألياف الرينوفا :

- المتانته ١,٧ جم / دنير .
- الإستطاله ٤,٥ ٪ .
- قوة الشد ٤,٧ نيوتن . (Sarioğlu, E. Babaarslan , O.) &

على ما يلى : التوصيل الحرارى والكهرباء الإستاتيكيه ، نفاذيه الهواء ، معدل إمتصاص الرطوبه قدره على تنظيم الرطوبه أى نقل وتبخير الرطوبه لبقاء الجسم جاف أثناء ممارسة الرياضه ، الحفاظ على المستوى الطبيعى من البكتريا على الجلد مما يوفر مستوى عالى من الراحة والنظافه الشخصيه وخصوصاً أثناء ممارسة الرياضه ، قدره على تشتيت الأشعه فوق البنفسجيه ومقاومتها ، ، المطاطيه والقدره على الإستطاله ، قوة الشد والمتانته العاليه (محمد ، ٢٠١١) . ومن أهم هذه العوامل المؤثره على أقمشه الملابس الرياضيه هى خاصية تنظيم الرطوبه ويمكن تعريفها كالتالى :

- السيطرة على حركة بخار الماء والعرق من سطح الجلد إلى الجو الخارجى من خلال القماش ، وهذا السلوك يساعد على تخلص الجلد من العرق .
- قدرة الملابس على نقل البخار بعيداً عن الجسم والعكس يسبب عدم الشعور بالراحه . تعد أهمية إنتقال الرطوبه فى تنظيم درجه حرارة الجسم ، إنتقال العرق بعيداً عن البشره والبخر إلى الجو الخارجى .
- العوامل المؤثره على إنتقال الرطوبه خلال المنسوجات : نوع الخامه ، التركيب المستخدم ، عدد الصفوف والاعمده / البوصه . (Kaynak , H.K. & Babaarslan, O et al . ٢٠١٠) .
- فأقمشة تريكو اللحمه المصنوعه من خامه القطن ، و البوليستر ميكروفيفر ، رينوفا وخطاتهم تعد من أفضل الأقمشه لتنظيم إنتقال الرطوبه (صالح ٢٠٠٣)

الخامات المستخدمه فى الدراسه :

القطن : يعتبر القطن من أكثر الخامات النسيجه استخداماً ، فهو يستخدم فى جميع أنواع المنسوجات الشعبى منها إلى أفخم أنواع الملابس وذلك لتمتعه بالمتانته والأستطاله والمرونه وإمتصاص الرطوبه وثبات الأبعاد وإنخفاض الخواص الإستاتيكيه ونفاذيته للهواء وقابليه تكرار الغسيل وتميزه بقوة إنضغاط عاليه .

خواص القطن :

- طول الشعيرات تتراوح بين ١,١٢٥ : ١,٣٧٥ بوصه .
- متانته الشعيرات بين ٣ : ٥ جم / تكس .
- الرطوبه تبلغ إكتساب الرطوبه ٨,٥ ٪ .
- كثافة الشعيرات يبلغ الوزن النوعى لشعيرات القطن ١,٥٤ جم/سم^٣ .
- استطاله الشعيرات تتراوح بين ٥ : ١٠ ٪ .
- دقة الشعيرات بين ١٠٠ : ٣٥٠ ملليتس .
- تأثير ضوء الشمس تقل متانته القطن كما أن لونه يصفر نتيجة تعرضه للأشعه فوق البنفسجيه .
- تأثير الحرارة يصفر القطن عند درجه ١٢٠ درجه مئوية ثم يتحلل عند ١٥٠ درجه مئوية ويتفتت عند ٢٣٠ درجه مئوية .
- تأثير المواد الكيميائيه يتأثر القطن بالمواد المؤكسده القويه ومركبات التبييض وكذلك الأحماض المخففه على الساخن والأحماض المركزه على البارد كما أن القطن له مقاومه عاليه للقلويات .
- تأثير البكتريا يتأثر القطن بالبكتريا حيث تعمل على إضعاف الشعيرات وتلوثها بالبقع (Akgun , M et al . ٢٠١٥) .

الميكروفيفر : يطلق على الألياف التى تبلغ دقتها أقل من ١ دينير أو أقل من ١ دينس وتختلف دقة ونعومه الألياف فيما بينها ، فهى

الإبر على كل من السلندر والدابل حيث يتم عمل هاتين الطبقتين بالتبادل فيتم عمل صف من الطبقة الأولى ثم عمل الصف التالي من الطبقة التالية من ابر الدابل ويظهر وجه القماش مطابق لظهره .

جدول (١) مواصفات الخيوط المستخدمة لإنتاج عينات البحث .

خامة الخيط	النمره	الحمل عند القطع	قوة الشد N	الاستطاله %	المتانه Cn
قطن	٣٠/١	٢٠,٦	٣,٤	٥%	١٦,٣
ميكرو فيبر	١/١٥٠ دنير ٢٨٨ شعيره بالمقطع العرضي	٢٨,٣	٥,١	١٥%	٣١
رينوفا	١٦٠/١ دنير	٤٦,٥	٦,٢	٢٢%	٣٧

العينات المنتجة فالبحث :

تم إنتاج ١٦ عينة من أقمشة تريكو اللحمه فى إحدى مصانع العاشر من رمضان كما تم إجراء التجارب المعملية للخيوط والأقمشة المنتجة فى معامل المصنع ومعمل الهيئه القوميہ للقياس والمعايره فكانت مواصفات الأقمشة كالتالى :

- ٤ عينات من أقمشة الدربي ٤/٢ على ماكينه جوج ١٤ ، المانية الصنع ، قطر ١٦ بوصة عدد المغذيات ٢٤ ، عدد الإبر ٦٩٦x ٢ (عينه ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) وتم إنتاجهم كما موضح بالجدول ٢ .
- ٤ عينات من أقمشة سنجل جيرسيه على ماكينه جوج ١٤ ، المانية الصنع ، قطر ١٦ بوصة عدد المغذيات ٢٤ ، عدد الإبر ٦٩٦x ٢ (عينه ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨) وتم إنتاجهم كما موضح بالجدول ٢ .
- ٤ عينات من أقمشة ريب ١/١ على ماكينه جوج ٢٠ ، ماير المانية الصنع ، عدد المغذيات ٤٠ ، عدد الإبر ١١٢ x ٢ (عينه ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢) وتم إنتاجهم كما موضح بالجدول ٣ .
- ٤ عينات من أقمشة الإنترنتوك على ماكينه جوج ١٨ ، المانية الصنع ، عدد المغذيات ٤٠ ، عدد الإبر ١١٢x ٢ (عينه ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦) وتم إنتاجهم كما موضح بالجدول ٣ .

التركيب البنائيه المستخدمه فى البحث :

تم إختيار أقمشة تريكو اللحمه لتنفيذ العينات حيث أنها تعد من أفضل الأقمشة للإستخدام فى الملابس الرياضيه حيث تتميز بمجموعه من الخواص من حيث الإحساس بالراحه وإمكانية التشكل بشكل الجسم وكذلك المروره الفائقه ويرجع ذلك إلى التركيب البنائى للأقمشه وقدره العراوى المتشابهه على تغيير شكلها تحت تأثير الشد والعوده إلى وضعها الأصيلى بعد زوال المؤثر (صالح ٢٠٠٣) .

١. دربي ٤/٢ : تتكون أقمشة الدربي على الماكينات المستطيله والدائريه ذات السلندرين ولذلك تعتبر من الأقمشه المزدوجه حيث تنتج على مجموعتين من الأبر مجموعه أبر أفقيه بالدابل وأخرى رأسيه بالسلندر بحيث تتعامد أبر الدابل مع أبر السلندر ، وتنتج أقمشه الدربي على هيئة عراوى وجه وعراوى ظهر فى الصف الواحد وتظهر التضليعات (الأعمده الرأسيه) فى هذا القماش على هيئة عراوى وجه وأعمده عراوى ظهر (ويختلف ترتيب هذه الأعمده حسب تركيب الدربي المطلوب مثل ٣/٢ ، ٥/٣ ، ٤/٢) ، وهو أحد مشتقات الريب .

٢. سنجل جيرسيه : ينتج على ماكينات ذات القضيب الواحد أو السلندر وهو أبسط أنواع أقمشة التريكو ويرجع ذلك لبساطه تركيبه البنائى ، ويختلف وجه القماش الجيرسيه عن ظهره فيظهر الوجه على شكل حرف V ويظهر الظهر على شكل أنصاف أقطار .

٣. ريب ٢/٢ : تعتبر أقمشة الريب من الأقمشه المزدوجه حيث تنتج على مجموعتين من الأبر مجموعه أبر أفقيه بالدابل وأخرى رأسيه بالسلندر بحيث تتعامد أبر الدابل مع أبر السلندر .

٤. إنترنتوك : تتكون هذه الأقمشه من طبقتين من القماش الريب ١/١ متداخلتين مع بعضهما البعض ويتم إنتاجها على مجموعتين من

جدول (٢) مواصفات الأقمشة المنتجة بالبحث .

رقم العينة	التركيب النسجي	الخامه المستخدمه	ترتيب الصفوف	نسبة الخلط	أعمدة البوصه	صفوف البوصه	طول العروى بالمم	وزن المتر المربع
١	دربي ٢/٤	١/٣٠ قطن	قطن مستمر	١٠٠٪ قطن	٢٥/٤	٢٥/٤	٠,١٢	٢٩٠
٢	دربي ٢/٤	١٥٠ دني/١ ر	بوليستر ميكروفيبر	١٠٠٪ ميكروفيبر	٣٠/٤	٢٥/٤	٠,١٠	٢٠٠
٣	دربي ٢/٤	١٦٠/١ دنير	بوليستر رينوفا	١٠٠٪ رينوفا	٣٠/٤	٢٥/٤	٠,١٠	٢١٠
٤	دربي ٢/٤	١/٣٠ قطن ١٥٠ دني/١ ر ١٦٠/١ دنير	صف قطن + صف ميكروفيبر + صف رينوفا	٤٠٪ قطن + ٣٠٪ ميكروفيبر ٣٠٪ + رينوفا .	٢٥/٤	٢٥/٤	٠,١١	٢٤٥
٥	سنجل جيرسيه	١/٣٠ قطن	قطن مستمر	١٠٠٪ قطن	٤٠/٦٤	٤٠/٦٤	٠,٦٣	٢٢٠
٦	سنجل جيرسيه	١/١٥٠ دنير	بوليستر ميكروفيبر	١٠٠٪ ميكروفيبر	٤٠/٦٤	٤٠/٦٤	٠,٦٣	١٧٥
٧	سنجل جيرسيه	١/١٦٠ دنير	رينوفا	١٠٠٪ رينوفا	٤٠/٦٤	٤٠/٦٤	٠,٦٣	١٨٦
٨	سنجل جيرسيه	١/٣٠ قطن ١٥٠ دني/١ ر ١٦٠ دني/١ ر	صف قطن + صف ميكروفيبر + صف رينوفا	٤٠٪ قطن + ٣٠٪ ميكروفيبر ٣٠٪ + رينوفا .	٤٠/٦٤	٤٠/٦٤	٠,٥٥	٢٠٠

يعد وزن المتر المربع من الخواص الهامة لأقمشة الملابس الرياضية ، فكلما إنخفض وزن المتر المربع للقماش ينعكس ذلك على اللاعب من حيث سرعة

جدول (3) مواصفات الأقمشة المنتجة

رقم العينة	التركيب النسجي	الخامه المستخدمه	ترتيب الصفوف	نسبة الخلط	طول العروى بالمم	وزن المتر المربع
٩	١/ريب ١	٣٠ قطن/١	قطن مستمر	١٠٠٪ قطن	٠,٨٧	٢٨٠
١٠	١/ريب ١	١٥٠ دنير/١	بوليستر ميكروفيبر	١٠٠٪ ميكروفيبر	٠,٨٧	٢٠٠
١١	١/ريب ١	١٦٠/١ دنير	بوليستر رينوفا	١٠٠٪ بوليستر رينوفا	٠,٨٧	٢١٠
١٢	١/ريب ١	٣٠ قطن/١ ١٥٠ دنير/١	صف قطن + صف ميكروفيبر + صف رينوفا .	٤٠٪ قطن + ٣٠٪ ميكروفيبر + ٣٠٪ رينوفا	٠,٨٧	٢٤٠
١٣	أنترلوك	٣٠ قطن/١	قطن مستمر	١٠٠٪ قطن	٠,٥٥	٣٥٠
١٤	أنترلوك	١٥٠ دنير/١	ميكروفيبر	١٠٠٪ ميكروفيبر	٠,٥٥٦	٢٧٧
١٥	أنترلوك	١٦٠/١ دنير	رينوفا	١٠٠٪ رينوفا	٠,٥٥٦	٢٨٥
١٦	أنترلوك	٣٠ قطن/١ ١٧٠ دنير/٢	صف قطن + صف ميكروفيبر + صف رينوفا .	٤٠٪ قطن + ٣٠٪ ميكروفيبر + ٣٠٪ رينوفا	٠,٥٥	٣٠٨,٥

الإختبارات المعملية :

تمت الإختبارات المعملية بمعامل المصنع ومعمل الهيئة القومية للقياس والمعايرة لقياس بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية لعينات البحث وفقاً للمواصفات القياسية التالية في الجو القياسي المنصوص عليه في المواصفات القياسية (درجة الحرارة 20 ± 2 درجة مئوية ، الرطوبة 65 ± 2 %) (صبرى ٢٠٠٣) .

إختبار الوزن :

يعد وزن المتر المربع من الخواص الهامة لأقمشة الملابس الرياضية، فكلما إنخفض وزن المتر المربع للقماش ينعكس ذلك على اللاعب من حيث سرعة الحركة وحسن الأداء وعدم الشعور بالحمل الزائد أثناء الحركة . وتم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية

ASTM-Standards test methods for fabric weight – D

٣٧٧٦ .

إختبار مقاومة التآكل :

تعد من العوامل الهامة في أقمشة الملابس الرياضية أن تكون مقاومه للتآكل لتحقيق مظهره مناسبه ولتحقيق أداء وراحه للرياضي ، فالعوامل التي تؤثر على مقاومة الأقمشة للتآكل قطر الخيوط فكلما زاد قطر الخيط زادت مقاومته للتآكل ، وكذلك الأقمشة ذات التراكيب المندمجه وخاصة ما تحتوى على تضييعات هي الأكثر مقاومه للتآكل والبللى) وتم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية : ASTM-Standards test methods for fabric Abrasion resistance – D11٧٥ .

إختبار نفاذية الهواء للأقمشة :

تعد نفاذية الهواء من أهم مؤشرات قدرة القماش على تحقيق الراحة .

الأقمشة للماء . (صبرى ، ٢٠٠٣)

و تم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :
إختبار قياس قدرة الأقمشة على إنتقال الرطوبة فى الإتجاه الأفقى طبقاً
للمواصفة القياسية الأمريكية :

AATCC -Standards test methods for fabric –AATCC
٢٠١٢-١٩٨

إختبار قياس قدرة الأقمشة على إنتقال الرطوبة فى الإتجاه الرأسى
طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :

AATCC -Standards test methods for fabric –AATCC
٢٠١٢-١٩٧

إختبار مقاومة الإنكماش للأقمشة :

تعد خاصية مقاومة الإنكماش من الخواص الهامة لأقمشة الملابس
الرياضيه ، حيث تعتمد مقاومة الأقمشة للإنكماش على طبيعة التركيب
البنائى للأقمشة من سمك الخيط وتركيب الخيط ونوع الخامه وتكنولوجيا
الغزل ومقدار الشد أثناء عمليات التشغيل (فكلما زادت التقاطعات
والتعاشقات فى التركيب النسجى قلت قابلية القماش للإنكماش) .
وتم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :

ASTM-Standards test methods for fabric Shrinkage

إختبار سرعة الجفاف :

تعد سرعة جفاف ونقل الرطوبة من السطح الملامس للجسم إلى الجو
الخارجى أحد أهم العوامل المؤثره على مستوى خاصية الراحة بأقمشة
الملابس الرياضيه ، فهناك علاقه طرديه بين نمر الخيط وسرعة جفاف
الأقمشة ، كذلك نوع الخامه والتي تؤثر على سرعة جفاف الأقمشة

وتم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية اليابانيه :

Standards test methods for fabric-٠٠٤-FTTS-FA
.in drying rate

فالعوامل التى تؤثر على نفاذية الأقمشه للهواء هى معامل التغطية (حيث
ينخفض معدل النفاذيه فى القماش نتيجة لزيادة معامل تغطيه القماش)
والتركيب النسجى (فالأقمشه المندمجه والتي تحتوى على عدد كبير من
التعاشقات أقل نفاذيه للهواء) ومعامل البرم للخيوط المستخدمه (هناك
علاقه طرديه بين معامل البرم ونفاذيه الهواء ، وكذلك هناك علاقه طرديه
بين طول العروى ونفاذيه الهواء وبين زيادة نمر الخيوط ونفاذيه الهواء) .

وتم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :

ASTM-Standards test methods for fabric air
permeability – D ٢٠١٢-٧٣٧

إختبار الاستطاله للأقمشه :

خاصية الإستطاله من أهم المؤشرات الداله على راحة الرياضى عند
إرتدائه الملابس الرياضيه حيث يستطيع أن يتحرك بسهولة مما يحسن من
الأداء العام للرياضى ، فهناك علاقه عكسيه بين نمره الخيط وأستطالته .

وتم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفة القياسية الأمريكية :

ASTM-Standards test methods for fabric Elongation
٩٥— D٥٠٣٥

إختبار قدرة الأقمشه على إنتقال الرطوبة فى الإتجاه الأفقى والرأسى :


تعد خاصية إنتقال الرطوبة فى الإتجاه الأفقى من أهم
الخواص الواجب تحقيقها بالملابس الرياضيه والتي تتعلق بمدى قابلية
القماش لنقل العرق من سطح الجلد إلى السطح الخارجى للقماش ثم إلى الجو .
وتعد خاصية إنتقال الرطوبة فى الإتجاه الرأسى من أهم
عوامل تحقيق الراحة بالملابس الرياضيه لأنها تعتمد
على قدرة الشعيره على تحقيق الخاصيه الشعريه .
فالعوامل المؤثره على إنتقال الرطوبة خلال الأقمشه إندماج
القماش وتركيبه البنائى وخواص الأمتصاص بالألياف المستخدمه .

فكلما زادت الفراغات داخل التركيب النسجى زاد مقدار نفاذ الرطوبة
خلالها، وهناك علاقه عكسيه بين نمره الخيط ومعدل إمتصاص

جدول (٤) نتائج إختبارات عينات البحث المنفذه

رقم العينه	الوزن/ جم	مقاومة التآكل	نفاذية الهواء لتر/م ^٢ ث	الاستطاله %		إنتقال الرطوبة مم ^٢ / ث		الإنكماش %		سرعة الجفاف ث
				رأسى	أفقى	رأسى	أفقى	رأسى	أفقى	
١	٢٩٠	١٢٠	١٣٨٦	١١	١٥	٧٨	٨٦	٧,٥%	٩%	٣٣
٢	٢٠٠	١٣٢	٥٥٠٠	١٥	٢٢	٢٩	٣٤	٣%	٤%	٢٦
٣	٢١٠	١٤١	٤١٣٠	١٦,١	٢٣,١	٢٢	٢٥	٣%	٤%	٢١
٤	٢٤٥	١٣٠	٣١٢٠	١٣,٨	١٩,٨	٣٦	٤٠	٤,٦%	٥,٧%	٢٩
٥	٢٢٠	٧٠	٨٦٠	١٢	١٤	٧٥	٨٢	٥%	٦%	٤٦
٦	١٧٥	٧٧	٣٥٦٠	١٧,٢	١٨,٨	٢٦	٣٠	٢,٥%	٣%	٣٧
٧	١٨٦	٨٢	٢٧٣٠	١٧,٨	١٩,٢	٢٠	٢٢	٢,٦%	٣,١%	٣٢
٨	٢٠٠	٧٦	١٩٦٠	١٥	١٧,٢	٣٤	٣٧	٣%	٤%	٣٧
٩	٢٨٠	١٢٠	٦٠٣	١٢	١٥	٧٣	٧٨	٢,٥%	٣,٢%	٤٠
١٠	٢٠٠	١٣٢	١٩٢٠	١٨,٩	٢٢	٢٥	٢٨	١,٩%	٢,١%	٣٣
١١	٢١٠	١٤١	١٥٢٠	١٩,١	٢٣,١	١٩	٢١	١,٩%	٢,٤%	٢٦
١٢	٢٤٠	١٣٠	١٢٠٨	١٦,٣	١٩,٨	٣١	٣٥	٢%	٢,٥%	٣٥
١٣	٣٥٠	٢٧٠	٥٠٥	١١	١٣	٨٢	٩٠	٤%	٤%	٢٤
١٤	٢٧٧	٢٧٦	١٧١٠	١٥	١٧	٣٨	٤٤	٢,٢%	٢,٥%	١٧
١٥	٢٨٥	٢٨٠	١٤٧٠	١٦,١	١٨,١	٣٢	٣٨	٢,٢%	٢,٥%	١٤
١٦	٣٠٨,٥	٢٧٥	٩٨٠	١٣,٨	١٦,٢	٤٠	٤٥	٢,٥%	٣%	٢٠


٣- تأثير متغيرات البحث على نفاذية الهواء للأقمشه المنفذه بالبحث:



شكل (٣) العلاقة بين متغيرات البحث ونفاذية الهواء للعينات .

أثبتت الدراسة أن عينات الميكروفيبر سجلت أعلى نفاذية هواء للأقمشه تليها عينات الرينوفا ثم العينات المخلوطه وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائي المستخدم و نفاذية الهواء للأقمشه فوجد أن عينات الدربي ٤/٢ (٤ : ١) هي الأعلى نفاذيه للهواء تليها عينات الجيرسيه (٥:٨) وتقترب منها عينات الريب ١/١ (٩:١٢) وتأتي عينات الإنترولوك (١٣:١٦) كأقل العينات نفاذيه للهواء . وبذلك تكون عينه الدربي الميكروفيبر (٢) هي العينه الأعلى نفاذيه للهواء .

٤- تأثير متغيرات البحث على إستطاله الأقمشه المنتجه في الإتجاهين الرأسى والأفقى :




شكل (٤) العلاقة بين متغيرات البحث والأستطاله فى الإتجاه الرأسى للعينات .

أثبتت الدراسة أن عينات الرينوفا سجلت أعلى أستطاله فى الإتجاه الرأسى للعينات ثم عينات الميكروفيبر تليها العينات المخلوطه وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائي المستخدم بالإستطاله فى الإتجاه الرأسى للعينات المنتجه فوجد أن عينات الريب الأعلى أستطاله فى الإتجاه الرأسى (٩:١٢) ثم عينات الجيرسيه (٥:٨) وتليها عينات الدربي ٤/٢ والإنترولوك كأقل العينات أستطاله فى الإتجاه الرأسى (١:٤) ، (١٣:١٦) . وبذلك تكون عينه الإنترولوك رينوفا (١١) هي العينه الأعلى أستطاله فى الإتجاه الرأسى .

النتائج:


فى هذا الجزء من البحث يتم توضيح ومناقشة نتائج الإختبارات الفيزيقيه والميكانيكيه السابقه التى أجريت على عينات البحث وكذلك معالجة النتائج إحصائياً بإستخدام تحليل التباين أحادى الإتجاه بيانياً بطريقة الأعمده لتوضيح تأثير متغيرات البحث على العينات المنتجه وخواصها (حيث يمثل المحور السينى أرقام العينات المنتجه والمحور الصادى نتائج الإختبار) :
١- تأثير متغيرات البحث على وزن المتر المربع للأقمشه المنفذه بالبحث :



شكل (١) العلاقة بين متغيرات البحث ووزن العينات .


أثبتت الدراسة أن عينات القطن سجلت أعلى وزن للمتر المربع للأقمشه تليها العينات المخلوطه ثم عينات الرينوفا وأخيراً عينات الميكروفيبر ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم ووزن المتر المربع فوجد أن عينات الإنترولوك الأعلى وزناً (١٣:١٦) تليها عينات الدربي ٤/٢ (٤ : ١) وتقترب منها عينات الريب ١/١ (٩:١٢) وتأتي عينات الجيرسيه (٥:٨) كأقل العينات وزناً . وبذلك تكون عينه الجيرسيه الميكروفيبر (٦) هي العينه الأقل وزناً .

٢- تأثير متغيرات البحث على مقاومة التآكل للأقمشه المنفذه بالبحث:



شكل (٢) العلاقة بين متغيرات البحث ومقاومة التآكل للعينات


أثبتت الدراسة أن عينات الرينوفا سجلت أعلى مقاومه للتآكل للأقمشه ثم عينات الميكروفيبر تليها العينات المخلوطه وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم بمقاومة التآكل للعينات المنتجه فوجد أن عينات الإنترولوك الأعلى مقاومه للإحتكاك (١٣:١٦) تليها عينات الدربي ٤/٢ (٤ : ١) وعينات الريب ١/١ (٩:١٢ ، ١:٤) وتأتي عينات الجيرسيه (٥:٨) كأقل العينات قدره على مقاومة التآكل . وبذلك تكون عينه الإنترولوك رينوفا (١٥) هي العينه الأعلى مقاومه للتآكل .



شكل (٧) العلاقة بين متغيرات البحث وانتقال الرطوبة في الإتجاه الأفقى للعينات .


أثبتت الدراسة أن عينات القطن سجلت أعلى نسبة إنتقال الرطوبة في الإتجاه الأفقى ثم عينات تليها العينات المخلوطة ثم العينات الميكروفيبر ثم الرينوبا ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم وانتقال الرطوبة في الإتجاه الأفقى للعينات المنتجة فوجد أن عينات الإنترلوك الأعلى إنتقال للرطوبة في الإتجاه الرأسى (١٣:١٦) تليها عينات الدربرى (١:٤) ، ثم عينات الجيرسيه (٥:٨) ويأتى الريب ١/١ كأقل العينات إنتقالاً للرطوبة في الإتجاه الأفقى . وبذلك تكون عينه الإنترلوك (١٣) هى العينه الأعلى إنتقالاً للرطوبة في الإتجاه الأفقى .

٦- تأثير متغيرات البحث على إنكماش الأقمشه المنفذه بالبحث في الإتجاه الرأسى والأفقى :



شكل (٨) العلاقة بين متغيرات البحث ونسب الإنكماش في الإتجاه الرأسى للعينات .


أثبتت الدراسة أن عينات القطن سجلت أعلى إنكماش للعينات في الإتجاه الرأسى تليها العينات المخلوطة ثم عينات الرينوبا و الميكروفيبر حيث أقتربت وتساوت النتائج في بعض العينات ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم ومعدل أنكماش العينات المنتجة في الإتجاه الرأسى فوجد أن عينات الدربرى الأعلى إنكماش (١:٤) تليها عينات الجيرسيه (٥:٨) ثم عينات الإنترلوك (١٣:١٦) وتأتى عينات الريب كأقل العينات إنكماشاً في الإتجاه الرأسى (٩:١٢) . وبذلك تكون العينتين الريب رينوبا و الميكروفيبر (١٠:١) هى العينه الأقل إنكماشاً .



شكل (٥) العلاقة بين متغيرات البحث والأستطاله في الإتجاه الأفقى للعينات .

أثبتت الدراسة أن عينات الرينوبا سجلت أعلى أستطاله في الإتجاه الأفقى للعينات ثم عينات الميكروفيبر تليها العينات المخلوطة وأخيراً عينات القطن ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم بالأستطاله في الإتجاه الأفقى للعينات المنتجة فوجد أن عينات الريب وعينات الدربرى الأعلى أستطاله في الإتجاه الأفقى (٩:١٢) ، (١:٤) ، ثم عينات الجيرسيه (٥:٨) ويأتى الإنترلوك كأقل العينات أستطاله في الإتجاه الأفقى (١٣:١٦) . وبذلك تكون عينه الدربرى والريب رينوبا (٣،١٥) هى العينه الأعلى أستطاله في الإتجاه الأفقى .



٥-تأثير متغيرات البحث على إنتقال الرطوبة في الإتجاه الرأسى والأفقى :



شكل (٦) العلاقة بين متغيرات البحث وانتقال الرطوبة في الإتجاه الرأسى للعينات .

أثبتت الدراسة أن عينات القطن سجلت أعلى نسبة إنتقال للرطوبة في الإتجاه الرأسى ثم عينات تليها العينات المخلوطة ثم العينات الميكروفيبر ثم الرينوبا ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم وانتقال الرطوبة في الإتجاه الرأسى للعينات المنتجة فوجد أن عينات الإنترلوك الأعلى إنتقال للرطوبة في الإتجاه الرأسى (١٣:١٦) تليها عينات الدربرى (١:٤) ، ثم عينات الجيرسيه (٥:٨) ويأتى الريب ١/١ كأقل العينات إنتقالاً للرطوبة في الإتجاه الرأسى . وبذلك تكون عينه الإنترلوك (١٣) هى العينه الأعلى إنتقالاً للرطوبة في الإتجاه الرأسى .

٧- تأثير متغيرات البحث على سرعة التجفيف (سرعة التبخر)
للأقمشه المنفذه بالبحث :



شكل (٩) العلاقة بين متغيرات البحث ونسب الإنكماش في الإتجاه الأفقى للعينات .

شكل (١٠) العلاقة بين متغيرات البحث وسرعة جفاف العينات/ث أثبتت الدراسة أن عينات الرينوفا سجلت أسرع العينات في الجفاف للأقمشه ثم عينات الميكروفيبر ثم عينات الرينوفا و الميكروفيبر حيث أقتربت وتساوت النتائج في بعض العينات ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم وسرعة الجفاف للعينات المنتجه فوجد أن عينات الإنترولوك سجلت أسرع العينات في الجفاف (١٣:١٦) تليها عينات الدرby ٤/٢ (١:٤) ، ثم عينات الريب ١/١ (٩:١٢) وتأتى عينات الجيرسيه (٥:٨) كأبطأ العينات في الجفاف . وبذلك تكون عينه الإنترولوك رينوفا (١٥) هى العينه الأسرع في الجفاف .

أثبتت الدراسة أن عينات القطن سجلت أعلى إنكماش للعينات في الإتجاه الأفقى تليها العينات المخلوطه ثم عينات الرينوفا و الميكروفيبر حيث أقتربت وتساوت النتائج في بعض العينات ، كما أثبتت الدراسة العلاقة بين التركيب البنائى المستخدم ومعدل أنكماش العينات المنتجه في الإتجاه الأفقى فوجد أن عينات الدرby الأعلى إنكماش (١:٤) تليها عينات الجيرسيه (٥:٨) ثم عينات الإنترولوك (١٣:١٦) وتأتى عينات الريب كأقل العينات إنكماشاً في الإتجاه الأفقى (٩:١٢) . وبذلك تكون العينتين الريب رينوفا و الميكروفيبر (١٠،١١) هى العينه الأقل إنكماشاً .

جدول (٥) معدل الجوده لعينات البحث .

رقم العينه	الوزن	مقاومة التآكل	نفاذية الهواء	الاستطاله		إنتقال الرطوبه		الإنكماش		سرعة الجفاف / ث	معدل جوده كل عينه
				أفقى	رأسى	أفقى	رأسى	أفقى	رأسى		
١	٦٠,٤	٤٣	٢٥	٦٥	٥٨	٩٥,٦	٩٦,٣	٢٣,٣	٢٥,٣	٤٢,٤	٥٣,٤
٢	٨٧,٥	٤٧	١٠٠	٩٥	٧٨,٥	٣٧,٨	٣٥,٨	٥٢,٥	٦٣,٣	٥٣,٨	٦٥
٣	٨٣,٣	٥٠	٧٥	١٠٠	٨٤,٣	٢٧,٨	٢٧,٢	٥٢,٥	٦٣,٣	٦٦,٧	٦٣
٤	٧١,٤	٤٦	٥٦,٧	٨٥,٧	٧٢,٣	٤٤,٤	٤٤,٤	٣٦,٨	٤١,٣	٤٨,٣	٥٤,٧
٥	٧٩,٥	٢٥	١٥,٦	٦٠,٦	٦٢,٨	٩١,١	٩٢,٦	٣٥	٥٠,٧	٣٠,٤	٥٤,٣
٦	١٠٠	٢٧,٥	٦٤,٧	٨١,٤	٩٠	٣٣,٣	٣٢	٧٠	٧٦	٣٧,٨	٦١,٣
٧	٩٤,١	٢٩	٤٩,٦	٨٣	٩٣,٢	٢٤,٤	٢٤,٧	٦٧,٧	٧٣,١	٤٣,٧	٥٨,٣
٨	٨٧,٥	٢٧	٣٥,٦	٧٤,٥	٧٨,٥	٤١,١	٤٢	٥٢,٥	٦٣,٣	٣٧,٨	٥٤
٩	٦٢,٥	٤٣	١١	٦٥	٦٢,٨	٨٦,٧	٩٠	٦٥,٦	٧٦	٣٥	٥٩,٧
١٠	٨٧,٥	٤٧	٣٥	٩٥	٩٩	٣١,١	٣٠,٩	100%	١٠٠	٤٢,٤	٦٦,٨
١١	٨٣,٣	٥٠	٢٧,٦	١٠٠	١٠٠	٢٣,٣	٢٣,٥	٨٧,٥	١٠٠	٥٣,٨	٦٤,٩
١٢	٧٢,٩	٤٦	٢٢	٨٥,٧	٨٥,٤	٣٨,٩	٣٨,٣	٩٥	٩٥	٤٠	٦٠,٨
١٣	٥٠	٩٦	٩	٥٦,٣	٥٨	١٠٠	١٠٠	٥٢,٥	٦٣,٣	٥٨,٣	٦٤,٣
١٤	٦٣,٢	٩٨,٦	٣١,٤	٧٣,٧	٧٨,٥	٤٩	٤٦,٤	٨٦,٤	٨٦,٤	٨٢,٤	٧٠
١٥	٦١,٤	١٠٠	٢٦,٧	٧٨,٤	٨٤,٣	٤٢,٢	٤٠	٨٦,٤	٨٦,٤	١٠٠	٧٠,٤
١٦	٥٦,٧	٩٨	١٩	٧٢,٣	٧٠	٥٠	٥٠	٧٠	٨٠	٧٠	٦٥,٢

يوضح الجدول (٥) معدل الجوده لعينات البحث ١٦ عينه حيث تم حساب معدل جوده كل عينه كمتوسط للنسبه المئويه لوزن العينه ومقاومة التآكل ونفاذية الهواء والاستطاله في الإتجاه الرأسى والأفقى وإنتقال الرطوبه في الإتجاه الرأسى والأفقى والإنكماش في الإتجاه الرأسى والأفقى وسرعة جفاف العينات ، فكانت النتائج كالتالى لتحديد أفضل العينات .

الخلاصة :

٦. الجندي ، جيهان ماهر طه ، « استخدام بعض الألياف الحديثة عاليه الأداء فى تحسين الأداء الوظيفي لبندل التدريب العسكريه الشتويه » ، دكتوراه قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعه حلوان ، القاهره ، ٢٠٠٦ م .
٧. إبراهيم ، مجدى عبد الرحمن و السيد ، فتحى إسماعيل ، «الألياف والخيوط الصناعيه »، مركز المعلومات ، صندوق دعم الغزل والمنسوجات ، الإسكندريه ، ٢٠٠٥ م .
٨. صالح ، وحيد يوسف محمود ، « تصميم أقمشه بتركيبات بنائيه تتواءم مع الإحتياجات الفسيولوجيه والحركيه لملايس الرياضه للمعاقين بدنياً » ، رساله دكتوراه ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعه حلوان ، القاهره ، ٢٠٠٣ م .
٩. صبرى ، محمد ، « إختبارات المنسوجات » ، سلسلة الكتب التكنولوجيه ، نقابة مصممي الفنون التطبيقية ، القاهره ٢٠٠٣ م .

ثانيا: المراجع الأجنبيه :

References

- 1- Soundri ,S. G. M. & Kavitha , S, 2015, Textiles in Sports , International Journal of Science , Technology& Management , Vol. 04 No.01.
- 2- Kaynak , H.K. & Babaarslan , O, 2010, Polyester Microfilament Woven Fabrics) , Scientific Research Projects Govering Unit of Ukurova University , with the project no. MMF2010BAP1.
- 3- Akgun , M, 2015, Effect of Yarn Filament Fineness on the Surface Roughness of Polyester Woven Fabrics), Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Vol. 10.
- 4- Chinta,S.k & Gujar, P.D, 2013, Significance of Moisture Management for High Performance Textile Fabrics, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering & Technology, Vol. 2 No.3, PP.814:819.
- 5- Liu, X, 2011, Application of Non-Circular, Cross-Section Chemical Fibers), Villanova University, Vol.5, No 1, PP 17: 20.
- 6- Das, B. Das, A. Kothari, V.K. Fanguiero ,R. and de Araujo, M, 2008, Effect of Diameter and Cross- section Shape on Moisture Transmission through Fabric, Fibers and Polymers Journal, Vol.9, No. 2,PP 225 :231 .
- 7- Sarioglu, E. & Babaarslan , O, 2016 , A Study on Physical of Microfilament Composite yarns), Journal of Engineered Fibers and Fabrics, Vol. 11.
- 8- ASTM-Standards test methods for fabric weight – D 3776-2002.
- 9- ASTM-Standards test methods for fabric Abrasion resistance – D1175.
- 10- ASTM-Standards test methods for fabric air permeability – D 737-2012.
- 11-ASTM-Standards test methods for fabric Elongation – D5035-1995.
- 12- AATCC -Standards test methods for fabric –AATCC 198-2012.
- AATCC 197-2012.
- 13-ASTM-Standards test methods for fabric Shrinkage
- 14- FTTS-FA-004-Standards test methods for fabric in drying rate.

ثالثاً : مواقع إنترنت :

- 1-http://www.Indiantextilejournal.com.(Accessed 12/11/2021.

- قماش الإنترنت الأكثر وزناً وسمكاً من الدري و الريب والجيرسيه المنتج بنفس المواصفات ، وتزيد الأقمشه القطنيه وزناً وسمكاً عن المخلوطه والبوليستر ميكروفيبر و رينوفا .
- ارتفاع معدل إنتقال الرطوبه لأقمشه الإنترنت عن الدري والريب والجيرسيه.
- ارتفاع معدل إنتقال الرطوبه للأقمشه القطنيه والمخلوطه عن البوليستر ميكروفيبر والبوليستر رينوفا .
- ارتفاع معدل نفاذية الهواء لأقمشه الدري عن الجيرسيه والريب والإنترنت.
- ارتفاع معدل نفاذية الهواء لأقمشه البوليستر ميكروفيبر و رينوفا عن الأقمشه المخلوطه والقطنيه
- أقمشه الريب والإنترنت أقل إنكماشاً من الدري والجيرسيه .
- البوليستر الرينوفا والميكروفيبر أقل إنكماشاً من الأقمشه المخلوطه والقطنيه.
- كلما زادت نمره الخيط فى القماش زادت معدل نفاذية الهواء .
- بزيادة سمك الأقمشه يزيد معدل مقاومه التأكل بالإحتكاك .
- بزيادة مساحة السطح المعرض للإحتكاك تزيد مقاومه القماش للتآكل .
- يزيد معدل الاستطاله فى أقمشه الريب عن غيره من التراكيب ، ويزيد معدل الأستطاله لأقمشه البوليستر ميكروفيبر والبوليستر رينوفا عن المخلوطه والقطنيه .
- أقمشه الإنترنت هي أسرع التراكيب فى الجفاف ويأتى البوليستر رينوفا ثم الميكروفيبر كأفضل الخامات فى سرعة الجفاف .
- أقمشه التريكو المصنوعه بتركيب الإنترنت والمصنوعه من خامه البوليستر ميكروفيبر والبوليستر رينوفا (العينات ١٤ ، ١٥) لها أداء وأستجابات فسيولوجيه أفضل بالنسبه للرياضيين حيث تصل جودتها لأكثر من ٧٠ : ٧٠,٤٪ حيث يتمثل وجه وظهر القماش ولديه ثبات للأبعاد مميز عن غيره من التراكيب وغير قابل للإلتفاف وقابليته للتسيل عند حدوث قطع طولى أقل من الجيرسيه والريب والدري كما أنها تقلل من التوصيل الحرارى والتي بذلك تدعم تنظيم حرارة الجسم مما يودى إلى زيادة قابلية التنفس واللباقه البدنيه وارتفاع الأداء للرياضيين مقارنة بالأقمشه المصنوعه من قطن ١٠٠٪ والتي أظهرت العديد من أوجه القصور فى تنظيم الرطوبه بالرغم من إمتصاصها للعرق الناتج من الجسم بشكل جيد حيث تؤدي لعدم الشعور بالراحه وبطء جفافها .

مراجع البحث :

أولاً : المراجع العربيه

١. جاد ، ساره يحيى محمد ، « تحقيق خواص الأداء والراحه لأقمشه ملايس رياضه المبارزه » ، رساله دكتوراه ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعه حلوان ، القاهره ، ٢٠١٧ م .
٢. محمد ، فاتن محمد عبد التواب ، « معايير تحقيق خاصية الراحه فى أقمشه الملايس الصيفيه » ، رساله دكتوراه ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعه حلوان ، القاهره ، ٢٠٠٨ م .
٣. جاد ، ساره يحيى محمد ، «دراسة تحليليه لتصميم وإنتاج أقمشه واقية تستخدم لملايس رياضه المبارزه »، رساله ماجستير ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعه حلوان ، القاهره ، ٢٠٠٨ م .
٤. زكى ، أيمن زكريا ، « تحديد أفضل التركيبات النسيجه لتحقيق خواص الراحه الفسيولوجيه لملايس التدريب الرياضى فى الظروف المناخيه المصريه » ، رساله ماجستير ، قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعه حلوان ، القاهره ، ١٩٩٧ م .
٥. محمد ، ياسمين عبد العزيز ، « تحقيق الصفات المميزه للإنتقال الحرارى خلال طبقات الأقمشه لتحسين خواص الحمايه والراحه لبعض الأقمشه الواقيه » ، ماجستير قسم الغزل والنسيج والتريكو ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعه حلوان ، القاهره ، ٢٠١١ م .